

**Прибор для определения  
эластичности пленок при изгибе  
«КОНСТАНТА ШГ-1»**  
Паспорт  
№

*Настоящий паспорт, совмещенный, с руководством по эксплуатации предназначен для ознакомления с устройством, принципом действия, правилами эксплуатации прибора для определения прочности пленок при изгибе «Константа ШГ-1», в дальнейшем прибора.*

### **1 Техническое описание и работа**

#### 1.1 Назначение

1.1.1 Прибор предназначен для определения эластичности пленок при изгибе методом, основанным на определении минимального диаметра стержня, изгибание на котором металлической пластинки с нанесенным на нее лакокрасочным материалом не вызывает механического разрушения и отслаивания ЛКП при контроле с помощью лупы с увеличением  $10^{\times}$  в соответствии с ГОСТ6806-73.

#### 1.2 Технические характеристики.


1.2.1 Диаметр рабочей части стержней, мм 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,16,20

1.2.2 Габаритные размеры, мм, не более 200x100x100

1.2.3 Масса, кг, не более 2

#### 1.3 Устройство и работа

Конструкция прибора представлена на рисунке 1.



Прибор состоит из г-образного основания, на котором расположены стержни диаметрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20 мм.

#### 1.4 Маркировка

На прибор наносится условное обозначение прибора с товарным знаком предприятия-изготовителя, заводской номер и год выпуска.

#### 1.5 Упаковка

Прибор помещается в футляр УАЛТ.085.020.00 для хранения и транспортирования.

### **2 Комплектность**

2.1 Прибор для определения эластичности пленок при изгибе «Константа ШГ-1» – 1 шт.

2.2 Паспорт – 1 шт.

### **3 Использование по назначению**

#### 3.1 Подготовка прибора к использованию

3.1.1. Подготовить пластинки для нанесения лакокрасочного материала по ГОСТ 8832-58 или другой нормативно-технической документации на испытуемый лакокрасочный материал.

3.1.2 Испытуемый материал наносят на пластинку в соответствии с ГОСТ 8832-58 и высушивают по режиму, указанному в нормативно-технической документации на испытуемый лакокрасочный материал.

3.1.3 Метод нанесения, толщина пленки, время и температура выдержки пластинки с покрытием перед испытанием должны быть указаны в нормативно-технической документации на испытуемый лакокрасочный материал.

3.1.4 Испытанию эластичности пленок при изгибе может подвергаться многослойное комплексное лакокрасочное покрытие.

#### 3.2 Использование прибора

3.2.1 Испытание проводят при температуре  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $65 \pm 5\%$ .

3.2.2 Пластинку помещают покрытием вверх на стержень наименьшего диаметра, и равномерно, без рывков изгибают пластину вокруг стержня на  $180^{\circ}$ . При проведении испытаний пластинка должна плотно прилегать к поверхности стержня.

Сразу после изгиба осматривают покрытие пластинки либо невооруженным глазом, либо лупой  $10\times$  на образование трещин и (или) отслоения покрытия от основного металла, отступив не менее 10 мм от края пластинки.

3.2.3 Последовательно увеличивая диаметр стержней, повторяют испытания по П. 3.2.2 до образования трещин и (или) отслоения покрытия от основного металла.

3.2.4. Записать диаметр стержня, на котором покрытие дает трещины и (или) отслоения покрытия от основного металла. Подтвердить результат путем испытания на стержне того же диаметра на новой пластинке.

### **4 Техническое обслуживание**

#### Общие указания

Техническое обслуживание прибора производится в течение всего срока эксплуатации не реже одного раза в месяц и включает внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие на поверхности прибора следов коррозии, вмятин, забоин, механических повреждений, влияющих на эксплуатационные качества.

### **5 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия изготовителя.**

5.1 Срок службы прибора 6 лет.

5.2 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отправки потребителю.

### **6 Хранение**

Прибор должен храниться при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс  $40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 80% при температуре  $25^{\circ}\text{C}$ .

### **7 Транспортирование**

7.1 Транспортирование прибора в упаковке может производиться любым видом транспорта в соответствии с требованиями и правилами перевозки, действующими на данных видах транспорта.

7.2. При транспортировании, погрузке и хранении на складе прибор должен оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

### **8 Свидетельство о приемке**

Прибор для определения эластичности пленок при изгибе «Константа ШГ-1», № \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК МП      ПОДПИСЬ:

Поверитель МП      ПОДПИСЬ:

### **9 Предприятие-изготовитель**